

الرخام

حجر جيرى متحول حرارياً، ويتكون من شبة مبلورات خضراء، بنية، بنفسجي غامق واسود.

مواضعه

تواجهه الأساسي على شكل عدسات وأجسام غير منتظمة مصاحب لصخور البتيومين في الجزء العلوي من طبقات الطباشير المارلي، من عصر الماسترخت الى الدانين حيث يتكشف على مساحة تصل إلى 20 كم².

وذلك ما بين منطقة ضبعة ومنطقة القطرانة، 50 كم إلى 90 كم إلى الجنوب من عمان في المواضيع التالية:

غرب منطقة ضبعة

منطقة شرق ضبعة

جنوب سواقة إلى خشم متروك

مقالع الاسد

الأنواع

يمكن تمييز خمسة أنواع بحسب اللون

• الأخضر

• بني يشوبه الأخضر

• بني

• بنفسجي

• الأسود

الاحتياطي في منطقة الدراسة

• غرب ضبعة ، الأنواع (د،ي) 60000 م³.

• شرق ضبعة ما مجموعة 130000 م³ والنوع (ب) 32000 م³.

• غرب تلؤل الحمام ما مجموعة 120000 م³ والنوع (ب) 12500 م³ .

• تلؤل الحمام ما مجموعة 260000 م³ والنوع (ب) 45000 م³ .

• الخرب الرومانية ما مجموعة 60000 م³ .

• جنوب سواقة ما مجموعة 560000 م³ والنوع (ب) 135000 م³ .

• نوع الأسد (د) 225000 م3 والنوع (ب) 75000 م3 .

الاستعمالات

في صناعة البناء الداخلية والخارجية، ارفف البلاط والموزايك.